

9

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»**

Акт

от " 04 " 12 2022 г. отбора образцов (проб)

№ _____

1. Наименование материала (конструкции) _____

НТД (ГОСТ, ТУ и др.) _____

Назначение: _____

Цель отбора: контроль качества _____

Производитель работ АО "ДСК "Автодор"

2. Место (адрес) отбора образцов (проб) Дубовая пр. Татарника в г. Н. Новгород

3. Маркировка (номер, присвоенный образцу на месте отбора), дата отбора _____

4. Размер, объем выборки _____

5. Число отобранных образцов 1 м. щебня, 2 керны, 1 м. песка

6. Используемое оборудование (наим., тип и пр.) при отборе образцов _____

7. Условия отбора и хранения образцов (температура воздуха, климатические условия и пр.) _____

5 м 600 см²

Номер образца	Назначение материала	Толщина слоя, см		Сцепление с нижележащим слоем	Примечание
		по проекту	фактическая		
IK 85	отвал щебня	40	31,5-63 мм	для КСД	IK 55 IK 57
К-р	досковое - 5"				(м КСД)
N 1	IK 55 + 60 л.	КСД А220Т			
	3,0 м от б.к.	13,0	12,0	КСД	
		КСД А220Т			
		7,0	7,0		
N 2	IK 56 + 00 м.		12,5	КСД	
	7,0 м от б.к.		7,3		
IK 48	Отвал песок			КСД	мелкий
	К-р Лапшиной				Кр ≥ 1,0 мм
				317	Кр ≥ 0,5 мм
	<u>См. дорожку</u>				

Представители:

Подрядчика
(Поставщика)

Нач. И. И. УР Дубовая пр. Татарника Ермил О.С. (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Заказчика

Нас. ДСК И.И. Ко, 2022 Трух Полужинский (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
И. спец. с/д. по
наименов. работ по ГЧП и содержанию ГКУ МО "РЧНД" в г. Н. Новгород



ГКУ НО «ГУАД»

Испытательная лаборатория отдела контроля качества

Заключение № 008/6100-23
Выдано ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Действительно до 10 февраля 2026 г.

ПРОТОКОЛ № 2093 от 08.12.2025 г.

Лабораторных испытаний щебня

Адрес отбора проб, номер и дата
акта отбора проб:

Строительство а/д Дублер проспекта Гагарина в г. Н.Новгород.
Акт отбора проб от 04.12.2025г

Производитель работ:

АО ДСК «Автобан»

Наименование материала и
назначение:

Щебень из изверженных горных пород фракции от 31,5 до 63 мм М 1000 на соответствие требованиям
ГОСТ 32703-2014.

Методика испытаний:

ГОСТ 33029-2014, 33030-2014

Дата испытания:

05.12.2025 г

Регистрационные данные:

5768щ

Условия испытаний

T= 23°C, W=50%

Результаты испытаний:

Наименование показателей					Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии, %	Марка щебня по дробимости
Место отбора проб						
Отвал на ПК 85+00					12,8	М 1000
Нормативные требования					Св.11 до 13 вкл.	М 1000

Заключение: По ГОСТ 32703-2014 марка щебня по дробимости М 1000.

Начальник отдела контроля качества



О.В. Полупина

Данный протокол № 2093 распространяется только на испытанные образцы.

ГКУ НО "ГУАД"

Испытательная лаборатория отдела контроля качества

Заключение № 008/6100-23

Зарегистрировано в ФБУ "Нижегородский ЦСМ", действительно до 10.02.26 г

Протокол № 2094 от "08" декабря 2025 г.

Адрес отбора проб:

Строительство а/д Дублёр пр.Гагарина в г.Н.Новгород

Номер и дата акта отбора проб:

Акт отбора проб от 04.12.2025г.

Производитель работ:

АО ДСК "Автобан"

Наименование материала и назначение:

Нижний слой покрытия из асфальтобетона А 22 Нт на соответствие требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020.

Методика испытаний:

ГОСТ Р 58401.8, ГОСТ Р 58401.10-2019.

Дата испытания:

05.12.2025

Регистрационные данные:

5769в 5770в

Условия испытаний:

T= 23°C W=50%

Результаты испытаний вырубок

Наименование показателей					
Место отбора пробы	Объемная плотность, г/куб.см	Максимальная плотность а/бетона Gmm, г/см3 (по рецепту состава)		Содержание воздушных пустот, Va, %	Толщина слоя, см
1	2	3	4	5	7
1. ПК 55+60 лево, 3,0 м от б.к.	2,458	2,641		6,9	7,0
2. ПК 56+00 право, 7,0 м от б.к.	2,537	2,641		3,9	7,3
Требования ГОСТ Р 58406.2-2020	не нормируется	не нормируется		от 2,0 (1,0)* до 7,0	7,0

Заключение: Содержание воздушных пустот в образцах из покрытия соответствует требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020.

Начальник отдела контроля качества



О.В. Полунина

*-в скобках указаны значения для единичных измерений

Данный протокол № 2094 распространяется только на испытанные образцы.

ГКУ НО "ГУАД"

Испытательная лаборатория отдела контроля качества

Заключение № 008/6100-23

Зарегистрировано в ФБУ "Нижегородский ЦСМ", действительно до 10.02.26 г

Протокол № 2094-1 от "08" декабря 2025 г.

Адрес отбора проб:

Строительство а/д Дублёр пр.Гагарина в г.Н.Новгород

Номер и дата акта отбора проб:

Акт отбора проб от 04.12.2025г.

Производитель работ:

АО ДСК "Автобан"

Наименование материала и назначение:

Верхний слой основания из асфальтобетона А 32 От на соответствие требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020.

Методика испытаний:

ГОСТ Р 58401.8, ГОСТ Р 58401.10-2019.

Дата испытания:

05.12.2025

Регистрационные данные:

5769вн

5770вн

Условия испытаний:

T= 23°C

W=50%

Результаты испытаний вырубок

Наименование показателей					
Место отбора пробы	Объемная плотность, г/куб.см	Максимальная плотность а/бетона Gmm, г/см3 (по рецепту состава)		Содержание воздушных пустот, Va, %	Толщина слоя, см
1	2	3	4	5	7
1. ПК 55+60 лево, 3,0 м от б.к.	2,563	2,664		3,8	12,0
2. ПК 56+00 право, 7,0 м от б.к.	2,562	2,664		3,8	12,5
Требования ГОСТ Р 58406.2-2020	не нормируется	не нормируется		от 3,0 (2,0)* до 8,0	13,0

Заключение: Содержание воздушных пустот в образцах из покрытия соответствует требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020.

Начальник отдела контроля качества

О.В. Полунина

*-в скобках указаны значения для единичных измерений

Данный протокол № 2094-1 распространяется только на испытанные образцы.

ГКУ НО «ГУАД»

Испытательная лаборатория отдела контроля качества

Заключение № 008/6100-23
Выдано ФГУ «Нижегородский ЦСМ»
Действительно до 10 февраля 2026 г.

ПРОТОКОЛ № 2095 от 08.12.2025г.

Лабораторных испытаний песка

Адрес отбора проб: Строительство а/д Дублер проспекта Гагарина в г. Н.Новгород.

Дата акта отбора проб: Акт отбора проб от 04.12.2025г.

Производитель работ: АО ДСК «Автобан»

Наименование материала и назначение: Песок природный на пригодность применения в земляное полотно дополнительный слой основания. На соответствие требованиям проекта и ГОСТ 32824-2014.

Методика испытаний: ГОСТ:32725-2014,32726-2014,32727-2014, 25584-2016, 22733-2016, 5180-2015

Дата испытания: 05.12.2025г.

Регистрационные данные: 5771п

Условия испытания T= 23°C, W=50%

Результаты испытаний

Наименование показателей	Требования ГОСТ 32824-2014 для песка мелкого, II класса	Фактические показатели
Модуль крупности	Св.1,8 до 2,3	2,2
Полный остаток на сите 0,5, %	От 20 до 40 вкл.	34,5
Содержание зерен крупностью св.8 мм, %	Не более 0,5	0,4
Содержание зерен крупностью св.4 мм, %	Не более 10	2,8
Содержание зерен крупностью менее 0.125 мм, %	Не более 14	2,9
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 5	2,0
Содержание глины в комках, % по массе	Не более 0,5	0
Оптимальная влажность, %	Не нормируется	11,0
Максимальная плотность, г/см ³	Не нормируется	1,77
Коэффициент фильтрации, м/сут.	Не менее 1,0	3,5

Заключение: По ГОСТ 32824-2014 песок мелкий II класса, коэффициент фильтрации соответствует требованиям проекта.

Начальник отдела контроля качества



О.В. Полунина

Данный протокол № 2095 распространяется только на испытанные образцы